

询比价公告

项目编号：POWERCHINA-0116-240151

一、采购条件

受中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第十六工程局有限公司项目履约中心招标采购处（以下简称“采购机构”）以公开询比价方式采购一批道面水泥，采购材料计划使用项目工程业主支付的工程款，确保本次询比价后所签订合同的货款支付。

二、采购范围

1. 采购物资清单

序号	物资名称	规格型号	数量（吨）	备注
1	道面水泥	P.R 7.5	10000	

注：采购数量为预计用量，最终数量以实际交货并经验收合格的数量为准。卖方不得以采购数量的增加、减少、原材料涨价等原因而要求买方调价或断供。

2. 供货时间：合同签订后至买方通知结束，具体供货时间以买方提供的《月/批次材料计划表》中所列交货期限为准。

3. 供货地点：中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部施工现场指定地点。

4. 质量要求、技术标准：

道面层水泥应选用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其强度等级应不低于 42.5 级，不得选用快硬早强型水泥。所选水泥的各项技术指标应符合国家现行标准，且应满足《民用机场水泥混凝土面层施工技术规范（MH5006-2015）》3.1 水泥的技术要求及现行相应国标（如标准被修改，均以最新版本为准），详见下表：

表 3.1.3 水泥技术指标

类别	项次	化学成分 或物理指标	技术指标		试验方法
			水泥混凝土设计强度 ≥5.0MPa	水泥混凝土设计强度 4.5MPa	
化学成分	1	铝酸三钙 (%)	≤9.0, 宜≤7.0	≤9.0	GB/T176
	2	铁铝酸四钙 (%)	≥10.0, 宜≥12.0	≥10.0	
	3	游离氧化钙 (%)	≤1.0	≤1.8	
	4	氧化镁 (%)	≤5.0	≤5.0	
	5	三氧化硫 (%)	≤3.5	≤3.5	
	6	含碱量 (NA ₂ +0.658K ₂ O) (%)	≤0.6	集料有潜在碱活性时不大于0.6; 集料无潜在碱活性时不大于1.0	
	7	氯离子含量 (%)	≤0.06	≤0.06	
	8	混合材种类及掺量	不应掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧黏土、煤渣, 有抗盐冻要求不应掺石灰岩石粉。		水泥厂提供
物理指标	9	安定性	雷氏夹和蒸煮法检验合格	蒸煮法检验合格	JTG E30 T0505
	10	凝结时间	初凝时间 (h)	≥1.5	
			终凝时间 (h)	≤10	
	11	标准稠度需水量 (%)	≤28.0	≤30.0	
	12	比表面积 (m ² /kg)	300~400	300~400	JTG E30 T0504
	13	细度 (80 μm 筛余) (%)	1.0~10.0	1.0~10.0	JTG E30 T0502
	14	28d 干缩率 (%)	≤0.09	≤0.10	JTG E30 T0511
15	耐磨性 (kg/m ²)	≤2.5	≤3.0	JTG E30 T0510	

注: 三氧化硫含量在有硫酸盐腐蚀场合为必测项目, 无腐蚀场合为选测项目。

水泥的物理性质及化学成分在符合《民用机场水泥混凝土面层施工技术规范》(MH5006-2015) 中表 3.1.3 的基础上, 还应满足表 4-3 规定。

表 4-3 水泥技术指标

项次	指标	技术要求
1	铝酸三钙	≤7% (宜≤5%)
2	铁铝酸四钙	≥12% (宜≥15%)
3	混合材种类及掺量	符合 GB/T 1596 的 F 类粉煤灰、符合 GB/T 203 的粒化高炉矿渣、符合 GB/T 6645 粒化电炉磷渣、符合 YB/T 022 的钢渣、符合 GB/T 18046 的粒化高炉矿渣粉或 GB/T 20491 的钢渣粉。
4	初凝时间	≥180min
5	终凝时间	应≤300min, 宜≤270min
6	比表面积	330~350 m ² /kg
7	标准稠度需水量	≤26%
8	烧失量	≤3%
9	助磨剂	建议不加
10	28d 抗折强度	>8.0MPa

(如采用标准、规范、规程更新, 则以最新版本为准)。如由于设计变更等

原因导致产品具体技术参数变化，在符合相关技术标准、规范的前提下，相同规格产品价格保持不变，也不作为索赔依据。

资料要求 每批进场物资需要同时提供相应批号产品合格证及对应 3d、28d 检测报告质等证明资料。

物理性能、化学成分检测 以现场监理见证取样送检的结果为准。

5. 其他：本次采购数量仅为暂定量，以实际工程需求供应。由于工程实际供应数量增加或减少，采购单位不对合同签订单位进行任何补偿。合同签订单位接到采购单位《材料供应计划》后 24 小时内，按要求数量供货，不得变更产品名称、等级规格。若合同签订单位供货不能满足采购单位需求，则由采购单位另行采购，由此造成的材料差价及工程损失均由卖方全部承担。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求：

1. **投标人为生产厂家的**，在中国境内注册的企业法人，提供有效期内的营业执照、生产许可证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、ISO9001 质量管理体系认证证书。**必须是业主推荐品牌对应的生产厂家；即：润丰牌，华润水泥。**

2. **投标人为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求，代理商必须具有本项目的物所有生产厂家针对本项目的授权代理书或销售证明文件（如：区域经销商授权证明、销售合同、品牌代理证明材料等），并在投标文件中提交相关证明文件。投标人的注册资本金不少于人民币 500 万元。

3. 报价人应具有独立订立合同的权利，具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好。

4. 投标人应具有工程施工用水泥供货业绩，2021 年 6 月至今的供货合同不少于 2 个，且签订单项合同金额均在 50 万元以上（附合同扫描件或中标通知书，合同数量及总金额清晰可见），投标人不得使用生产厂家的业绩。

5. 近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。不接受在电建集团处罚期内的报价人。

6. 报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。不接受被人民法院列为失信被执行人的报价人参与本次投标（以国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询结果或各级信用信息共享平台查询信息为准）。不接受存在中国电建股份有限公司规定的不予参加投标情形的供应商参与投标。

7. 所提供的产品应能完全满足本项目技术要求。

8. 本次询比价不接受联合体投标。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

9. 报价人应按询价文件要求提供相应的资料文件。

10. 报价人必须在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>）注册，通过中国电建股份公司或中国电建水电十六局合格供应商审查并成为中国电建股份公司或中国电建水电十六局合格供应商后才具备报价资格。

集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

四、招标文件的获取

本次询价的合格报价人可自北京时间 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 15 日 11:00 期间登录中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>）报名，经资格审查通过后，方可参加报价。询价文件为中文电子版，询比价文件每套工本费为人民币（大写）：零元整（¥0元）。

五、报价文件的递交

报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为 **2024年7月17日11时00分**（北京时间），报价人应在截止时间前通过集采平台递交电子报价文件。报价文件（签字盖章 pdf 扫描件和可编辑的 word 或 Excel 文档）压缩后上传。在线填报金额必须与附件报价单金额一致（注：系统在线填报是以万元为单位，金额不一致将予废标），逾期系统将不予受理。

六、发布公告的媒介

本公告在中国电建招标与采购网 (<https://bid.powerchina.cn/>) 和中国电建设备物资集中采购平台 (https://ec.powerchina.cn) 上发布。

七、询价方式

1. 本次询价采用中国电建设备物资集中采购平台公开询比价。
2. 报价人对自己的行为负责，中国水利水电第十六工程局有限公司不承担报价人在报价过程中的任何责任，并不保证最低价中标。
3. 由采购机构组织内部开标。

八、联系方式

采购人：中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部

联系人：江工（182-5091-4901）

采购机构：中国水利水电第十六工程局有限公司项目履约中心招标采购处

地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 82 号 301 室

联系人：潘工 13860684696

九、监督机构

投诉部门：中国水利水电第十六工程局有限公司纪委办公室

投诉电话：0591-87720935

2024年7月10日